



HANSEBERG

DATENBLATT


KUPFERERZ

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Herkunft	Ethiopia und Zambia
Liefermenge	Wird diskutiert
Incoterms	Ex- works, FOB oder CIF

SPEZIFIKATIONEN

Element	Inhalte (%)	Abgelehnt
Kupfer, Cu	14%	< 10%
Arsen, As	0.025%	> 0.5%
Cadmium, Cd	0.01%	> 0.05%
Zink + Blei, Zn + Pb	2%	> 6%
Bismut, Bi	0.01%	> 0.1%
Fluor, F	0.01%	> 0.1%
Feuchtigkeit	5 – 10%	10 max.
Größe	0 – 40mm	40mm max



VERKÄUFER

Hanseberg Africa Ltd.
Eucalyptus Avenue, Avondale
Lusaka, Zambia

KONTAKT

Hanseberg GmbH

Tel: +49 (0)211 – 869 37 641
Email: info@hanseberg.de
Website: www.hanseberg.de
Adresse: Poststraße 12,
40213 Düsseldorf
Germany